



TAÇ BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ



TAÇ ANTİSTATİK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

SİSTEM BİLGİLERİ

AŞAMA	MALZEME	SARFIYAT	EKİPMAN	KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ
Antistatik Astarlama	TAC ASIL 01	250 g/m ²	Fırça, Rulo	Min. 8 saat
Topraklama Şeritlerinin Yerleştirilmesi	TAC EPOREP Yapıştırıcı kullanılarak	1 Adet Şerit / 49 m ² **		Beklemeye gerek yoktur.
Antistatik Arakat (Yöntem 1)	TAC ASIL 01	600 g/m ²	Rulo	Yaşken Kum serpilir.
	0-400 Quartz Kum	1500 g/m ²	Serpme (Fazla kısım süpürülür)	Min. 8 saat
Antistatik Arakat (Yöntem 2)	TAC ASIL 01	600 g/m ²	Karıştırılır, mala ile yüzeye uygulanır.	Min. 8 saat
	0-400 Quartz Kum	1000 g/m ²		
Antistatik Sıyırma Arakatı	TAC ASIL 02	1600 g/m ²	Mala	Min. 48 saat
Antistatik Sonkat	TAC ASIL 03.05	250 g/m ²	Rulo, Fırça, Tabanca	Min. 48 saat

** Topraklama şeritlerinin 20 cm lik bölümü Zeminle temas edecek şekilde duvardan monte edilmelidir.

STANDART

Sistem ASTM F 154 standardının gereklilerini sağlamaktadır.
Elektrostatik Özellik (Resistance to earth) R_e : 10⁴ – 10⁶ Ω

ZEMİN ÖZELLİKLERİ

Zemin, temiz ve kuru olmalı, tüm yağ ve kir kalıntılarında arındırılmış olmalıdır.
Beton zeminler mekanik temizleme ekipmanları kullanılarak çimento kalıntılarında ve pürüzlerinden arındırılmalıdır.
Güçsüz kısımlar tamir edilmeli, yüzey kusurları delikler, çıkıntılar vs giderilmelidir.
Tamir işlemleri için uygun TAÇ ürünlerinin kullanılması gerekmektedir.
Zemini düzeltmek için gerekliyse tesviye betonu atılmalı ya da uygun bir primer ile astarlanmalıdır.
Tüm kir, kaplama ve ufulanabilecek materyaller fırça veya vakum kullanılarak uygulama öncesi zeminden tamamen arındırılmalıdır.

Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmalarında tespit edilmiş değerlere ve uygulamalardan elde edilen tecrübelerle dayanılarak verilmiştir. Ancak bu veriler çalışma ortamı ve kullanıcı becerisine göre değişkenlik gösterebilir. Bu teknik bilgi formunun önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

TAÇ BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Samsun Yolu 32. Km Hasanoglan Yol Kavşağı 06851 Hasanoğlan / Ankara - TURKEY

Phone : 0312 8662527 – 28 (pbx)

Fax : 0312 8662529

www.tacboya.com.tr

tacboya@tacboya.com.tr